






Tetti piani



Soluzioni
speciali

PRG6540

Giunzione profilo NTH7394 - NTH8634



Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;

Trattamento superficiale: **T5**;

Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **230**;

Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **200**;

Allungamento su 50 mm (%): **12**;

Durezza HB: **72**;

Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23×10^{-6}** ;

Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Tecniche

Momento d'inerzia Ixx: **9,454 cm⁴**;

Momento d'inerzia Iyy: **2,932 cm⁴**;

Sezione: **303 mm²**.